

# KLEIBERIT 807.0 ME

## Anwendungsgebiet

- Vernetzungskomponente für die Klebstoffe KLEIBERIT Supratherm 410, 432, 433, 434, 436, 438, 457, 459

## Gebindegrößen

Karton 6 Flaschen	à	0,5 kg netto
Karton 12 Flaschen	à	1,0 kg netto
Blechkanister		5,5 kg netto
Blechkanne		25 kg netto

Weitere Gebindegrößen auf Anfrage.

## Eigenschaften von KLEIBERIT 807.0 ME

**Basis:** Isocyanat  
**Dichte, bei 20 °C:** ca. 1,15 g/cm<sup>3</sup>  
**Farbe:** farblos

**Viskosität bei 20 °C**  
(Brookfield RVT Sp 4/20 Upm):  
2.000 ± 500 mPa·s

**Härter- Dosierung:** ca. 5 %

**Kennzeichnung:**  
Siehe unser Sicherheitsdatenblatt

## Lagerung

KLEIBERIT 807.0 ME ist im original verschlossenen Gebinde ca. 12 Monate lagerfähig.

Der Härter ist frostbeständig bis -20 °C.  
Vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen.

Vor Feuchtigkeit schützen!

Stand 16.03.2022 lz

## KLEIBERIT 807.0 ME

**Klebstoff- und Gebinde-Entsorgung**

**Abfallschlüssel 080501**

**Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.**

**Service**

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.