

# KLEIBERIT 788.3

## Schmelzkleber

### Anwendungsgebiet

- Verklebung von PVC-, Papier-, Furnier-, Melaminharzkanten auf Maschinen für manuelle Kantenverklebungen

### Vorteile

- Niedrige Verarbeitungstemperatur ab 130 °C
- Sehr gutes Aufschmelzverhalten
- Sehr lange offene Zeit bzw. Klebrigkeit

### Eigenschaften der Verklebung

- Wärmebeständigkeit je nach Kantenart bis zu 70 °C
- Sehr gute Kältebeständigkeit ca. -30 °C

### Eigenschaften des Klebstoffes

<b>Basis:</b>	EVA-Copolymere
<b>Dichte:</b>	ca. 1,16 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viskosität</b>	
- Brookfield HBTD:	130°C = 135.000 ± 15.000 mPa·s
	150°C = 70.000 ± 15.000 mPa·s
	160°C = 45.000 ± 10.000 mPa·s

**Schmelzindex nach DIN EN ISO 1133 (MFI 150 °C/1,2 kg):** 125 ± 25 g/10 Minuten

**Erweichungspunkt (Ring + Kugel):**  
85 ± 5 °C

**Auftragstemperatur:** 130 - 160 °C  
**Lieferform:** Granulat

**Farbnummern:** weiß -10  
elfenbein-20  
schwarz -99

**Kennzeichnung:** siehe unser Sicherheitsdatenblatt

Schmelzklebstoffe geben auch bei Einhaltung der vorgeschriebenen Verarbeitungstemperatur Dämpfe ab.

Hierbei treten oftmals Geruchsbelästigungen auf. Werden die vorgeschriebenen Verarbeitungstemperaturen über einen längeren Zeitraum erheblich überschritten, so entsteht darüber hinaus die Gefahr der Entwicklung schädlicher Zersetzungsprodukte. Deshalb sind die Maßnahmen zur Beseitigung der Dämpfe, z.B. durch geeignete Absaugung, zu treffen.

### Verarbeitung

Das Trägermaterial für die Kantenverklebung muss exakt rechteckig bearbeitet und staubfrei sein. Platten und Kantenmaterial sind auf Raumtemperatur zu klimatisieren. Günstigste Holzfeuchte 8 - 10 %. Die Raumtemperatur soll nicht unter 18 °C liegen; Zugluft ist zu vermeiden.

**Vorschubgeschwindigkeit:** ab 5 m/Minute

### Reinigung

Arbeitsgeräte können mit KLEIBERIT Reiniger 827.0 gereinigt werden.

### Gebindegrößen

<b>KLEIBERIT 788.3:</b>	
Sack	25,0 kg netto
<b>KLEIBERIT Reiniger 827.0:</b>	
Blechkanister	4,5 kg netto
Karton mit 12 Blechflaschen à	700 g netto

### Lagerung

KLEIBERIT 788.3 ist ca. 2 Jahre lagerfähig. Kühl und trocken lagern.

Stand 13.06.24 lz; ersetzt frühere Ausführungen

## KLEIBERIT 788.3

**Klebstoff- und Gebinde-Entsorgung**

**Abfallschlüssel 080410**

**Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.**

**Service**

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.